

Omschrijving

- Hoogglans verf op basis van thixotrope alkydhars.

Toepassing

- Voor binnen en buiten.
- Voor het schilderen van hout en metaal.

Eigenschappen

- Uitstekende hechting
- Weerbestendig
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goede dekkraft
- Uitstekende duurzaamheid
- Geurarm
- Goede kantendekking
- Druppelresistente formule



Kenmerken

Aspect in pot

- Vloeibaar.

Glansgraad

- Hoogglans

Dichtheid

- 1,17 kg/liter

Tinten

- Wit en in vrijwel alle kleuren uit onze kleurenwaaiers

Percentage vaste stof

- 44.4 %

Droogtijd

- Stofdroog 4 uur
- Kleefvrij 6 uur
- Overschilderbaar 24 uur

Theoretisch rendement

- 13-15 m² /liter.

Natte laagdikte

- Aanbevolen natte laagdikte 67 µm
- Aanbevolen droge laagdikte 35 µm .

Verpakking

- 1L, 1Gln en 5 Gln.

Houdbaarheid en bewaarcondities

- In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 20°C tot 30°C, is dit product ca. 1 jaar houdbaar.
- Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

Werkwijze

| | HOUT | METAAL |
|------------|--|--|
| PRIMER | HISTOREX GRONDLAK | HISTOREX ZINKFOSFAAT of ROOFPAIN ROODBRUIN of SIGMACOVER 280 |
| AFWERKLAAG | 2 LAGEN HISTOREX THIXO ALKYD HOOGGLANS | 2 LAGEN HISTOREX THIXO ALKYD HOOGGLANS |

Ondergrond en voorbereiding

Ondergrond

- Het schilderen van hout en metaal.
- Het overschilderen van oude (Alkyd) verflagen in goede staat.
- Ondergronden moeten schoon, droog en gezond zijn.
- Om de aard van de voorbereidingen en de afdruk vast te stellen is een voorverkenning nodig.

Vorbereitung

- Vuil, vet, stof, poeder en andere ongerechtigheden grondig verwijderen.
- Zonodig reinigen met PG Ammonia Solution, goed naspoelen en afnemen.
- Beschadigde ondergronden repareren
- Ondergrond stofvrij maken

Applicatie

Gereedschap

- Aanbevolen kwast: PG Platte Kwast
- Aanbevolen verfrol: PG verfrol Velours/ PG verfrol Microfibre

Verdunning

- Max.5% terpentine

Reinigen

- Morsvlekken en spatten : Niet laten opdrogen maar meteen verwijderen met Historex Terpentine.
- Gereedschap met Historex Terpentine reinigen.

Verwerkingscondities

- Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en doordroging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 - ❑ Ondergrond –en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C.
 - ❑ Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.

Regelgevende kenmerken

Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling

- Brandbaar.
- Het veiligheidsinformatieblad kan op verzoek worden verstrekt.
- Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.
- Bij onvoldoende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen

Het doel van dit document is om onze klanten te informeren over ons product. De geleverde informatie is gebaseerd op huidige kennis en testresultaten, die uitgevoerd zijn met een constant streven naar objectiviteit, volgens voorwaarden voor gebruik, conform huidige standaarden of "Verzamelde Technische Documenten". Doordat technieken continu veranderen, is de keus aan de consument, vóór elk gebruik, bij onze afdelingen te informeren over nieuwe versies.